

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Außenlasur Art. Nr: 931

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Für den Schutz von Holzoberflächen im Außenbereich wie Carports, Gartenhäuser, Fassaden, Zäune oder Klappläden. Nicht geeignet für waagerechte, belastete Flächen wie Fußböden und Treppen, Terrassen, Holzdecks, Balkonböden.

Eigenschaften:

Vollöl, Grundierung und Lasur. Guter Wetter- und UV-Schutz
Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Betont die natürliche Holzmaserung.
Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

Farbton:

Kiefer, Nuss, Palisander, Teak, Honig, Eiche hell, Schiefergrau
Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Farbwirkung wird von der Holzart und -Farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Verschiedene Chargen eines Farbtones vor der Verwendung mischen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Sojaölmethylester, Kaolin, Kieselsäure, Zinkoxid, Je nach Farbton Mineralpigmente/Titandioxid, Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei, fett-, öl- und wachsfrei sein. Alte Lackanstriche restlos entfernen. Harzstellen nach Möglichkeit entfernen. Ausharzen lassen sich mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht verhindern. Schmutz, Algen und Schimmel entfernen z.B. mit Bondex Algen- und Grünbelagsentferner. Hartnäckige Verschmutzungen, stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Keine Grundierung erforderlich.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Pinsel in Faserrichtung auftragen. Nur ein Anstrich erforderlich. Überstände mit einem Pinsel verstreichen. Schichtbildendes Arbeiten vermeiden! Nach frühestens 24 Stunden Trockenzeit Hirnholz (End- und Schnittkanten) mit zusätzlichem Anstrich versehen. 48 Stunden vor Regen und Spritzwasser schützen. Endbehandelte Flächen regelmäßig inspizieren, um Schäden rechtzeitig zu erkennen und auszubessern. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Außenlasur Art. Nr: 931

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12-14 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Bei Beschichtungen, die in geschlossenen Räumen ausgeführt werden, für eine gute Belüftung sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Ca. 50 ml/m² entsprechen ca. 20,0 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,75 und 2,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.

www.ultranature.de

Tel.: +49 (0) 234 869 492

PPG Coatings Deutschland GmbH

An der Halde 1
44805 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020