

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Außenlasur

Art. Nr: 931

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Für den Schutz von Holzoberflächen im Außenbereich wie Carports, Gartenhäuser, Fassaden, Zäune oder Klappläden. Nicht geeignet für waagerechte, belastete Flächen wie Fußböden und Treppen, Terrassen, Holzdecks, Balkonböden.

Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei, Grundierung und Lasur. Guter Wetter- und UV-Schutz Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Betont die natürliche Holzmaserung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach DIN EN 71 Teil 3.

Farbton:

Kiefer, Nuss, Palisander, Teak, Honig, Eiche hell, Schiefergrau
Farbtöne sind untereinander mischbar. Die Farbwirkung wird von der Holzart und -Farbe mitbestimmt, deshalb stets Probeanstrich durchführen. Verschiedene Chargen eines Farbtones vor der Verwendung mischen. Spätere Beanstandungen der Farbgebung können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl, Walnussöl, Safloröl, Naturharzester, Sojaölmethylester, Kaolin, Kieselsäure, Zinkoxid, Je nach Farbton Mineralpigmente/Titandioxid, Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei, fett-, öl- und wachsfrei sein. Alte Lackanstriche restlos entfernen. Harzstellen nach Möglichkeit entfernen. Ausharzen lassen sich mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht verhindern. Schmutz, Algen und Schimmel entfernen z.B. mit Bondex Algen- und Grünbelagsentferner. Hartnäckige Verschmutzungen, stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Keine Grundierung erforderlich.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig mit Pinsel in Faserrichtung auftragen. Nur ein Anstrich erforderlich. Überstände mit einem Pinsel verstreichen. Schichtbildendes Arbeiten vermeiden! Nach frühestens 24 Stunden Trockenzeit Hirnholz (End- und Schnittkanten) mit zusätzlichem Anstrich versehen. 48 Stunden vor Regen und Spritzwasser schützen. Endbehandelte Flächen regelmäßig inspizieren, um Schäden rechtzeitig zu erkennen und auszubessern. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Außenlasur Art. Nr: 931

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12-14 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Bei Beschichtungen, die in geschlossenen Räumen ausgeführt werden, für eine gute Belüftung sorgen, z. B. mit einem Ventilator. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch:

Ca. 50 ml/m² entsprechen ca. 20,0 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Gebindegrößen:

0,75 und 2,5 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl aber frostfrei und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎+49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Außenlasur Art. Nr: 931

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Außenlasur seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Außenlasur für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

**PPG Coatings
Deutschland GmbH**

Feldstr. 5 A
44867 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Mai 2022